



Specialty Polymer Coatings, Inc

HEAD OFFICE:#104-2052G-62ND AVENUE,Langley,B.C,CANDA V3A8R4 Tel:(604)5149711 Fax(604)514-9722
U.S.A SALES OFFICE P.O.Box 640202,Kenner Branch,New Orleans,LA 70064 USA Tel:(504)469-0661 Fax(504)4690-0661
U.S.A Head OFFICE:6202 Brookdale Road,League City,TX 77873 USA Tel:(713)248-3951 Fax:(281)332-6948

5 Macleay Avenue , Wahroonga , Sydney , NSW 2076
Telephone : +61294875027 Facsimile +61294898603

SP-2888[®]R.G. 刷涂级 固化时间表

基材表面温度 °C	干硬固化时间 (干膜厚 0.5mm, 按 ASTM D-1640 标准测试)
90	2.5min
80	3min
70	5min
60	9min
50	37min
40	1hr.20min
30	1hr.45min
20	5hrs.40min
10	16hrs.

材料温度：基料和固化剂温度 25°C

注意：以上信息仅作为应用的指导。以上测试结果是在实验室受控条件下进行的，由于辐射散热以及风的冷却作用的原因，现场测试结果会有变化。



Specialty Polymer Coatings, Inc

日期: 2003年6月2日